

Účel použitia:

Samolepiaci pás pre pre kaširovanie penových tepelných izolácií v strešných systémoch, a ako podkladná vrstva pre izoláciu proti tlakovej vode.

Spôsob použitia:

Pásky sa spracovávajú pomocou samolepiaceho efektu lepením, na vhodný podklad. Odporúčaná teplota ovzdušia i vlastného pásu pri spracovaní je od +5°C do +25°C. Pri teplotách vyšších ako +25°C odporúčame umiestniť rolky mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Šírka priečných a pozdĺžnych presahov je 80 mm.

Technická špecifikácia:

STN-EN 13707 Hydroizolačné pásky a fólie. Asfaltované pásky s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky.

Zloženie pásu:

Zloženie pásu/úprava horného povrchu pásu: spalná fólia

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Zmes modifikovaného (SBS) asfaltu s minerálnymi plnivami v celkovej hrúbke min. 1 mm

Nosná vložka: Sklenená tkanina

Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Zmes modifikovaného (SBS) asfaltu s minerálnymi plnivami v celkovej hrúbke min. 1 mm

Úprava dolného povrchu pásu: Silikónová strhávacia fólia

Balenie, značenie, skladovanie:

Balenie: Pásky sa dodávajú v rolkách 1m x 10m x 2,8mm. Rolky sú zabezpečené proti rozbalieniu baliacimi páskami. Výrobky sa dodávajú na nevratných paletách fixované vo vertikálnej polohe.

Značenie: Údaje o výrobku sú uvedené na baliacej páske alebo na identifikačnom štítku, prípadne na ich kombinácii a spĺňajú požiadavky príslušných noriem

Skladovanie: Rolky sa skladujú na stojato na paletách. Je potrebné chrániť materiál pred poveternostnými vplyvmi, hlavne pred slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu. Nie je dovolené skladovať palety na sebe!

TECHNICKÉ PARAMETRE

č.	Vlastnosť	Merná jednotka	Hodnota	Skúšobná metóda
1.	Viditeľné defekty	-	Bez viditeľných defektov	STN-EN 1850-1:2002
2.	Dĺžka	M/M	≥ 10	EN 1848-1
3.	Šírka	M/M	≥ 1,0	EN 1848-1
4.	Pravouhlosť	-	Odchýlka priamosti, nesmie prekročiť 10 mm / 5 m	EN 1848-1
5.	Hrúbka	MM	2,8 ± 0,2	EN 1849-1
6.	Vodotesnosť (60kPa/24h)	-	Voda nepreniká	EN 1928 Metóda A
7.	Reakcia na oheň	-	Trieda E	EN 13501-1
8.	Najväčšia ťahová sila: - pozdĺžny smer - priečný smer	N/50MM	1300 ±260 1300 ±260	EN 12311-1
9.	Najväčšie pretiahnutie: - pozdĺžny smer - priečný smer	%	6 ± 3 6 ± 3	EN 12311-1
10.	Ohybnosť pri nízkych teplotách	°C	≤ -15	EN 1109
11.	Tepelná odolnosť (odolnosť proti stekaniu pri zvýšených teplotách)	°C	≥ +80	EN 1110



Záruka: Záruka na technické parametre 10 rokov

Certifikačná značka
1023-CPD-0234 F/d

