

# FLEXBIT GV 4

Technický list

# FLEXBIT

Waterproofing

## Účel použitia:

Určené na vytvorenie spodnej vrstvy strešných hydroizolačných systémov a hydroizolácii stavebných konštrukcií. Používa sa pri tvorbe nových strešných krytín aj rekonštrukcii starých strešných krytín. Materiál sa k podkladu pripevňuje natavením. Nedoporučuje sa použitie ako jednovrstvová hydroizolácia stavieb a stavebných konštrukcií. Špecifické požiadavky týkajúce sa používania a skladovania výrobkov sú uvádzané na obale a v sprievodnej dokumentácii.

## Spôsob použitia:

Pásky sa spracovávajú lepením alebo natavením na vhodný podklad. Minimálna teplota ovzdušia i vlastného pásu pri spracovaní je +10°C. Šírka priečných a pozdĺžnych presahov je 100 (min.80) mm.

## Technická špecifikácia:

STN-EN 13707 Hydroizolačné pásky a fólie. Asfaltované pásky s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky.

## Zloženie pásu:

**Úprava horného povrchu pásu:** Jemnozrnný minerálny posyp/polymérna tavitelná fólia

**Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:** Zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnivami

**Nosná vložka:** Sklenená rohož min.60g/m<sup>2</sup>

**Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:** Zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnivami

**Úprava dolného povrchu pásu:** Polymérna tavitelná fólia

## Balenie, značenie, skladovanie:

**Balenie:** Pásky sa dodávajú v roľkách 1m x 10m x 4.0 kg. Rolky sú zabezpečené proti rozbaleniu baliacimi páskami. Výrobka sa dodávajú na nevrátnych paletách fixované vo vertikálnej polohe.

**Značenie:** Údaje o výrobku sú uvedené na baliacej páske alebo na identifikačnom štítku, prípadne na ich kombinácii a spĺňajú požiadavky príslušných noriem

**Skladovanie:** Rolky sa skladujú na stojato na paletách. Je potrebné chrániť materiál pred poveternostnými vplyvmi, hlavne pred slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu. Nie je dovolené skladovať palety na sebe!

## TECHNICKÉ PARAMETRE

č.	Vlastnosť	Merná jednotka	Hodnota	Skúšobná metóda
1.	Viditeľné defekty	-	Bez viditeľných defektov	STN-EN 1850-1:2002
2.	Dĺžka	M/M	≥ 10,0	EN 1848-1
3.	Šírka	M/M	≥ 1,0	EN 1848-1
4.	Pravouhlosť	-	Odchýlka priamosti, nesmie prekročiť 10 mm / 5 m Odchýlka priamosti, nesmie prekročiť 10 mm / 5 m	EN 1848-1
5.	Plošná hmotnosť	kg	4,0±0,2	EN 1849-1
6.	Vodotesnosť (60kPa/24h)	-	Voda nepreniká	EN 1928 Metóda A
7.	Reakcia na oheň	-	Trieda E	EN 13501-1
8.	Najväčšia ťahová sila: - pozdĺžny smer - priečny smer	N/50mm	300±100 200±50	EN 12311-1
9.	Najväčšie pretiahnutie: - pozdĺžny smer - priečny smer	%	5±2 5±2	EN 12311-1
10.	Ohybnosť pri nízkych teplotách	°C	≥ +5	EN 1109
11.	Tepelná odolnosť (odolnosť proti stekaniu pri zvýšených teplotách)	°C	≥ +80	EN 1110



**Záruka:** Záruka na technické parametre 2 roky

Certifikačná značka  
1023-CPD-0234 F/d



www.hydroizol.sk