

HYDROIZOL SLOVAKIA

S.R.O.

Asfaltová penetrácia

- ZVYŠUJE ADHÉZIU STREŠNÝCH MATERIÁLOV K PODKLADOM
- DODATOČNE ZPEVNŮJE PODKLAD
- ZLEPŠUJE KVALITU APLIKÁCIE IZOLÁCIÍ



Ako pracovať s penetráciou?



Príprava

Pred nanosením penetrácie premiešajte miešadlom až do vzniku rovnomernej zmesi. Pripravte podklad a skontrolujte jeho vlhkosť.



Nanesenie

Penetrácia sa nanáša na podklad maliarskym valčekom alebo štetcami. Spotreba 250 -350 ml / m².



Schnutie

Doba schnutia penetrácie je minimálne 10 minút v závislosti na teplote okolitého vzduchu a vlhkosti.

Typy penetrácie

FLEXBIT PRIMER

- Klasická asfaltová penetrácia na okamžité použitie.
- Používa sa na betónové dosky, cementovo-piesočné vyrovnávacie vrstvy, montované vyrovnávacie vrstvy z cementotrieskových dosiek a atď.

Hmotnostný podiel neprchavých látok	45-55%
Maximálna doba schnutia	6-12 hod.



Penetrácia №03

- Polymérová penetrácia
- Používa sa na betónové dosky, cementovo-piesočné vyrovnávacie vrstvy, montované vyrovnávacie vrstvy z cementotrieskových dosiek a atď.
- Použiteľná aj na kovové základy mostných konštrukcií

Hmotnostný podiel neprchavých látok	25-30%
Minimálna doba schnutia	10 min



Penetrácia №04

- Asfaltová penetrácia na vodnej báze neobsahujúca rozpúšťadlo.
- Použiteľná vo vnútorných priestoroch aj v exteriéri
- Teplota aplikácie minimálne + 5 ° C.

Hmotnostný podiel neprchavých látok	25-40%
Maximálna doba schnutia (interiér 20°C)	1 hod.

