

Účel použitia:

- Vrchná vrstva vo viacvrstvových skladbách striech, terás a balkónov, na akýkoľvek typ podkladu
- V jednovrstvových systémoch na renováciu starších asfaltových krytín
- Pre ploché a šikmé strechy
- Nevhodný ako finálna vrstva vegetačných striech

Spôsob použitia:

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vykonanie izolácie s použitím asfaltového pásu **FLEXBIT PYE PV S42** sa musí realizovať v súlade s technickým projektom a platnými stavebnými predpismi.

Montáž asfaltového pásu sa odporúča pri teplote okolia **nad 0 °C** a táto požiadavka sa týka denných aj nočných teplôt. Pri zníženej teplote okolia by sa mal asfaltový pás **FLEXBIT PYE PV S42** pred použitím skladovať 24 hodín pri teplote nie nižšej ako **+18°C**.

Izolačné práce nevykonávajte počas zrážok ani pri pôsobení silného slnečného žiarenia.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podložie musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

- suchý podklad (bez viditeľných stôp vlhkosti a stmavnutia spôsobeného vlhkosťou),
- čistý podklad (povrch je bez voľných frakcií, prachu, olejových škvŕn, mastnoty a iných nečistôt),
- hladký podklad (miestne nerovnosti a priehlbiny betónového povrchu nepresahujú ± 5 mm),
- rovinný podklad (medzery medzi povrchom podkladu a 4 m dlhou latou umiestnenou na betónovom podklade nepresahujú 10 mm),
- sklon strechy min. 1 %.

Pred natavením asfaltového pásu **FLEXBIT PYE PV S42** sa odporúča penetrovať betónový podklad penetračnými nátermi **FLEXBIT PRIMER** alebo **FLEXBIT PRIMER PLUS**

KONTROLA VÝROBKU

Výrobok by nemal vykazovať žiadne nedostatky. Rolka by mala byť rovnomerne zvinutá, bez ohybov.

PRÍPRAVA VÝROBKU

Pokiaľ sa bude s krytinou pracovať pri nízkej teplote prostredia, odporúčame, aby ste rolky pred montážou uchovávali počas 24 hodín vo vykurovaných priestoroch.

APLIKÁCIA

Pásky **FLEXBIT PYE PV S42** by mali byť pripevnené natavením k podkladovým pásom, alebo k napenetrovanej starej asfaltovej krytine. Po rozvinutí rolky ju umiestnite na plochu aplikácie, prirovnajte, v prípade potreby odrežte príslušnú časť strešného pásu a späťne obojstranne zrolujte.

V spojoch, kde vzniká tzv. T-spoj odrežte rohy prekrývaného pásu pod 45° uhlom. Zahrievaním podkladu a spodnej strany asfaltového pásu horákom sa ochranná tenká plastová fólia roztaví, asfalt sa roztopí a rovnomerne rozvinutý pás prilnie k podkladu.

Je potrebné zachovať preloženie so šírkou **min. 8 cm** na pozdĺžnom okraji asfaltového pásu, a preloženie so šírkou **min. 12 cm** na kolmom (kratšom) okraji asfaltového pásu. Po celej dĺžke zváraného presahu je potrebný výtok asfaltovej hmoty cca 0,5–1 cm.

KONTROLA VYHOTOVENIA

Pri odbere skontrolujte:

- správnosť zvarovania spojov
- príľnavosť pásov k podkladu
- správnosť spracovania zakončenia

Balenie, doprava a skladovanie, čistenie nástrojov:

Balenie:

- Dĺžka rolky: 7,5 m
- Množstvo na palete: 20 rolí (150 m²)

Doprava a skladovanie:

Rolky vrchného asfaltového pásu **FLEXBIT PYE PV S42** sú pred rozvinutím zaistené baliacimi páskami. Na každej rolke je etiketa, na ktorej sú uvedené požadované údaje. Rolky sú položené zvislo na drevených priemyselných paletách a obalené fóliou. Tak počas montáže, ako aj počas skladovania, role asfaltových pásov musia byť chránené pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, a musia byť uchovávané v zvislej polohe v jednej vrstve tak, aby sa zabránilo ich pohybu a poškodeniu. Role asfaltového pásu by sa mali skladovať na rovnom podklade a vo vzdialenosti min. 120 cm od radiátorov. Pri preprave dodržiavajte príslušné predpisy o bezpečnosti prepravy.

Nástroje:

Pokrývačský plynový horák, odvíjač strešných pásov.

KOMENTÁRE

Práce vykonávajúte v súlade s technickými podmienkami, pokynmi výrobcu, normami a bezpečnostnými predpismi. Hrubozrnný bridlicový posyp je prírodný materiál, a preto sa jeho odtieň na roľkách môže prirodzene líšiť.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Č.	Vlastnosť	Hodnota
1.	Typ nosnej vložky	polyesterové rúno vystužené skleným vláknom
2.	Typ posypu	≥ Hrubozrnná bridlica
3.	Ohybnosť pásu pri nízkej teplote	-20 °C
4.	Šírka	≥ 0,99 m
5.	Priamočiarosť	≤ 15 mm na 6 m dĺžky role
6.	Hrúbka	(4,2 +0,2; -0) mm
7.	Odolnosť voči pôsobeniu vonkajšieho ohňa	NPD
8.	Ohňovzdornosť	trieda E
9.	Vodotesnosť Vodotesná pod tlakom	10 kPa (metóda A) 250 kPa (metóda B)
10.	Pevnosť v ťahu: • pozdĺžnym smerom predĺženie: • priečnym smerom predĺženie:	850 ± 250 N/50 mm (50 ± 15) % 600 ± 200 N/50 mm (50 ± 15) %
11.	Rozmerová stabilita	≤ 0,5%
12.	Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote	+100 °C
13.	Spĺňa požiadavky normy	EN 13707:2004+A2:2009



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pred použitím si prečítajte podrobné podmienky používania. Poskytujeme záruku na kvalitu našich materiálov v rámci našich podmienok predaja a doručenia. V prípade stavieb so špeciálnymi požiadavkami, ktoré táto príručka nezahŕňa, našim zákazníkom poskytujeme odborné poradenstvo. Výrobca nemá žiadny vplyv na nesprávne použitie materiálu, jeho použitie na iné účely alebo v iných podmienkach, ako sú uvedené vyššie. Garantovaná je len kvalita dodaného výrobku. Správne, a teda účinné použitie prípravku nie je pod našou kontrolou. Výrobca ani jeho autorizovaný zástupca nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia alebo skladovania výrobku. Zamestnanci spoločnosti sú oprávnení poskytovať technické informácie len v súlade s týmto Technickým Listom. Informácie, ktoré sa líšia od informácií uvedených v tomto technickom liste, je potrebné písomne potvrdiť. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné požiadať o radu výrobcu. Akonáhle vydáme nový Technický list, tento stráca platnosť.